



## Materialtestbericht mit OELLERS

### Materialhersteller:

OELLERS-IMMEX Produktions- und Vertriebs  
GmbH & Co. KG  
Auf der Komm 1-3  
52457 Aldenhoven bei Jülich  
Deutschland

### Gerätehersteller:

J. WAGNER GmbH  
Otto-Lilienthal-Straße 18  
88677 Markdorf  
www.wagner-group.com

### Materialdaten

Werkstoff: 1-K Korrosionsschutzgrundierung  
Markenbezeichnung: Perroskin  
Anwendungsbereich: [siehe Technisches Merkblatt des Materialherstellers](#)

|                     |                  |             |             |
|---------------------|------------------|-------------|-------------|
| Materialtemperatur: | Spritzviskosität | Verdünnung: | Flammpunkt: |
| 20°C                | Lieferviskosität | 0%          | < 21°C      |

### Gerätedaten

Gerät: SF 23 Plus  
Verfahren: AirCoat

|                   |                |                      |               |
|-------------------|----------------|----------------------|---------------|
| Spritztemperatur: | 20°C           | Spritzdruck:         | <b>80 bar</b> |
| Pistole:          | AC4600         | Luftdruck:           | 1,5 -2 bar    |
| Pistolenzubehör:  | Luftkappe Grün | Ansaugsystem:        | Oberbehälter  |
| Düsenart:         | Flachstrahl    | Fördermenge:         |               |
| Düsengröße:       | 13/40          | Luftmenge:           |               |
| Pistolenfilter:   | gelb           | Materialmenge:       |               |
| HD-Filter:        |                | Schlauchlänge:       | 7,5 m         |
|                   |                | Schlauchdurchmesser: | DN 3          |

### Bewertung u. Empfehlung

| Beurteilung Flächenleistung | Qualität der Zerstäubung |
|-----------------------------|--------------------------|
| ++                          | ++                       |

Skala: (++) sehr gut; (+) gut; (o) befriedigend; (-) mit Einschränkung; (--) ungenügend

**Hinweise: Bei Airless 200 bar Spitzdruck**

|                                          |                            |                          |
|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| J. WAGNER GmbH<br>Abt. Anwendungstechnik | Bearbeitet von: J. Stecher | Test Datum: Oktober 2016 |
|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|



Perroskin 1-K Korrosionsschutzgrundierung auf Basis

Düse: 13/40  
AC

Spritzdruck: 80 bar

Luft " : 1,5 - 2,0 bar

++/++

LK: Grün

SF 23 Plus AB 100

