

Produktbeschreibung	offenporiger Lasuranstrich auf Basis von Kunstharzen und natürlichen Ölen	
Anwendungsgebiete	alle Holzarten, Fassaden- und Giebelverkleidungen, Fenster, Fensterläden, Türen, Garagentore, Dachuntersichten, Balkone, Zäune, Pergolen, Sicht- und Windblenden	
Eigenschaften	feuchtigkeitsregulierend deckend seidenglänzend flexibel stoßfest kratzfest licht- und wetterbeständig	
Technische Daten	Farbtöne Dichte	nach RAL ca. 1,1 g/cm ³
Ergiebigkeit	theoretisch praktisch	ca. 10 m ² /l und Anstrich ca. 8 m ² /l und Anstrich
Lieferviskosität	ca. 240 s/21 °C im 4 mm-DIN-Becher	
Trocknung	staubtrocken durchgetrocknet 1-2 Anstriche können in einem Tag erfolgen.	ca. 4 h nach ca. 48 h
Lagerstabilität	ca. 12 Monate in geschlossenen Gebinden	
Gebinde	1 l, 5 l, 30 l	
Verdünnung	OELLERS Spezialverdünnung K 221	
Oberflächenvorbereitung	Die Holzfläche soll sauber und fest sein. Um einen gleichmäßig saugenden Untergrund zu erzielen, kann ein Voranstrich mit Sun Firn farblos erfolgen. Danach ist das Holz leicht anzuschleifen.	
	Altanstrich intakt	gut abbürsten.
	Ablätternder Altanstrich	wird durch Abbeizen oder Schleifen soweit entfernt, dass eine einheitliche Oberfläche vorhanden ist.
	Feuchtes Holz	ist als Untergrund ungeeignet. Das Holz darf nicht mehr als 12 % Restfeuchte enthalten.

Harzreiche Hölzer	z. B. Pitchpine, müssen vor dem Anstrich mit Nitroverdünnung behandelt werden.
Pilzbefall	befallene Holzteile sind auszutauschen
Insektenbefall	mit geeigneten Mitteln behandeln

Verarbeitungseinstellung	Gebinde vor Gebrauch gut umrühren	
	Streichen oder Rollen	verarbeitungsfertig
	Druckluftspritzen	durch Zusatz von ca. 10-15 % Verdünnung K 221 auf Spritzkonsistenz einstellen
	Airless-Spritzen	durch Zusatz von ca. 5 % Verdünnung K 221 auf Spritzkonsistenz einstellen, 11er Düse 180 bar
	Verarbeitungstemperatur	mind. 8 °C
	Objekttemperatur	mind. 5 °C über Taupunkt
	rel. Luftfeuchtigkeit	nicht über 85 %

Sicherheitsangaben	Flammpunkt	> 22 °C
	Gefahrenklasse	vbF Klasse II
	Transportvorschriften	GGVS 3 5 c
	Kennzeichnung	bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen

Verwendungsvorschläge

Dekoranstrich: streichen, spritzen, tauchen

neues Holz	1 x 150 ml Sun Firn farblos (Voranstrich) 1 x 120 ml Sun Firn Dekor
Stark beanspruchtes Holz, Hartholz	1 x 100 ml Sun Firn farblos (Voranstrich) 2 x 120 ml Sun Firn Dekor
Auffrischungsanstrich	1 x 100 ml Sun Firn Dekor

Hinweis: Die Empfehlungen werden nach unseren Erfahrungen und nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse gegeben. Sie entbinden den Verwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters geben, sind unverbindlich und begründen keine Nebenverpflichtungen.

OELLERS-Immex Produktions- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Auf der Komm 1-3
52457 Aldenhoven bei Jülich
Telefon (0 24 64) 9 90 60
Telefax (0 24 64) 99 06 26
E-mail info@oellers-immex.de