

Markierungsfarbe



Technisches Merkblatt

seit 1949

Produktbeschreibung	1-komponentige, lösemittelhaltige Kunststoffbeschichtung für Markierungsarbeiten		
Anwendungsgebiete	Markierungsfarbe für Böden aus Beton, Asphalt oder Pflaster, innen und außen einsetzbar. Kennzeichnen von Gefahrzonen, Fluchtwegen, Fahr- und Transportwegen, Arbeitsbereichen, Lagerplätzen, ein- und Ausgängen etc.		
Eigenschaften	Witterungsbeständig Abriebfest schnell trocknend gute Haftung hohes Deckvermögen spanungsarm rutschhemmend durch Antirutschzusatz		
Technische Daten	Farbtöne	weiß 1023 verkehrsgelb, 2009 verkehrsorange 3020 verkehrsrot	
	Dichte	ca. 1,37 g/cm³	
	Festkörpergehalt	ca. 70 %	
	Festkörpervolumen	ca. 43 %	
	Festkörpervolumen	ca. 378 cm³/kg	
Ergiebigkeit	ca. 7 m²/kg bei 1 Anstrich ca.75 lfm (10 cm Markierungsbreite)		
Lieferviskosität	ca. 280 s/21°C im 4mm DIN Becher thixotrop		
Trocknung	klebfrei	ca. 10 min	21 °C, 60 % rel. Luftf.
	Wasserkontakt		
	möglich	ca. 4 h	
	überarbeitbar	nach ca. 48 h	
Lagerstabilität	12 Monate in geschlossenen Gebinden bei frostfreier und kühler Lagerung		
Gebinde	5 Liter; 10 Liter, 400 ml Spraydosen		
Verdünnung	Spezialverdünnung K 221		
Oberflächenvorbereitung	Der Untergrund muss tragfähig, frei von losen Teilen, sauber und trocken sein. Die zu beschichtende Fläche ist auf Eignung und Tragfähigkeit zu prüfen. Bei Beton sind vorhandene Sinterschichten zwingend zu entfernen.		

OE-11.082

Verarbeitungseinstellung Markierungsfarbe ist Verarbeitungsfertig.
Vor Gebrauch gut umrühren.
Bei Bedarf bis 20 % verdünnen mit Spezialverdünnung K 221

Streichen oder Rollen	unverdünnt
Markierwagen	Sprühdose mit Spezialventil

Verarbeitungstemperatur	mind. 10 °C
Objekttemperatur	mind. 5 °C über Taupunkt
rel. Luftfeuchtigkeit	nicht über 65 %

Sicherheitsangaben	Flammpunkt	--
	Gefahrenklasse	--
	Transportvorschriften	--
	Kennzeichnung	bitte dem EG Sicherheitsdatenblatt entnehmen

Hinweise

Verwendungsvorschläge

Hinweis: Die Empfehlungen werden nach unseren Erfahrungen und nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse gegeben. Sie entbinden den Verwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters geben, sind unverbindlich und begründen keine Nebenverpflichtungen.

OELLERS-Immex Produktions- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Auf der Komm 1-3
52457 Aldenhoven bei Jülich
Telefon (0 24 64) 9 90 60
Telefax (0 24 64) 99 06 26
E-mail info@oellers-immex.de